

Aydosnew® Flow 410

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
High-performance superplasticizer concrete admixture

Standart / Standard

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3,1 ve 3,2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı

TS EN 934-2 Table 3,1 and 3,2: High range water reducing / superplasticizing concrete admixture

Tanımı

Aydosnew® Flow 410, beton karışım suyunu yüksek oranda azaltarak, erken ve nihai yüksek dayanım sağlayan, betonun işlenebilirliğini arttıran ve kıvam kaybını önleyen, polikarboksilat esaslı, yüksek performanslı yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları

- Sıcak iklim koşullarında daha uzun mesafeye taşınması gereken hazır beton üretimi,
- Sıcak, rüzgârlı ve rutubetli havalarda meydana gelen kıvam kayıplarını gidermek için kullanılır.
- Döşeme ve saha betonlarında,
- Temel, tabliye, kiriş, kolon ve perde betonlarında,
- Köprü, viyadük, tünel, havaalanı ve baraj betonlarında,
- Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
- Yüksek son dayanım istenen betonlarda,
- Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
- Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
- Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC)

Dozaj

- Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için **0.5 - 1.9** kg arasında kullanılması önerilir.
- Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarında ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
- Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.

Description

Aydosnew® Flow 410 is a polycarboxylate based, high-performance new generation superplasticizing concrete admixture that improves early and final strength by significantly reducing the amount of mixture water of concrete, improves workability of concrete and prevents loss of viscosity.

Areas Of Application

- In production of ready-mix concretes where transportation to long distances is required under hot climatic conditions,
- In eliminating loss of viscosity due to hot, windy and humid weather.
- In flooring and field concretes,
- In foundation, apron, beam, column and shear concretes,
- In bridge, viaduct, tunnel, airport and dam concretes,
- In precast and prefabricated concrete production,
- Used in concretes that require high final strength,
- In concretes where it is desired to have excellent fluidity and maintain the viscosity,
- In concretes that are required to have compact and smooth surface,
- In production of self-compacting concrete (SCC).

Dosage

- For flowing and self-compacting concrete; Is suggested to be used as **0.5 - 1.9** kg for 100 kg binder (cement microsilica fly ash).
- Dosage of contribution is based on the aggregate properties, water quality, concrete class, water-cement ratio and temperature of place. Therefore, it is recommended to determine the dose by preparing test mixtures in a laboratory.
- When adjusting the consistency, high water cut-off property of admixture should be taken into account and more water addition should not be done to mixture.

Teknik Özellikler / Technical Properties

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents	:	Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour	:	Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density	:	1.08 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value	:	4.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl)	:	< % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content	:	< % 4 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point	:	-5 °C
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior	:	Sadece EN 934-1: 2008, Ek A.1'de verilen bileşenleri içerir. Contains components only from EN 934-1: 2008, Annex A.1.
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances	:	Tamamen Ek ZA'ye uygundur. Comply with annex ZA.
+20°C'de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20°C, %50 relative humidity conditions.		

Aydosnew® Flow 410

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
High-performance superplasticizer concrete admixture

Özellikleri / Avantajları

- Betonun erken ve son dayanımlarında önemli artış sağlar.
- Yaz aylarında betonun kıvamını uzun süre koruyarak tekrar kıvam ayarlaması gerektirmez.
- Çok yüksek oranda su azaltma ihtiyacı olan betonlarda (%25-35 arası) beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
- Yüksek hidrasyon ısısından dolayı oluşabilecek rötre çatlaklarını önler.
- Betonun karbonatlaşma hızını düşürür,
- Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
- Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
- Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
- Düşük su/çimento oranı sayesinde betonun su geçirimsizliğini iyileştirir.
- Pompalanabilirliği artırır.
- Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
- Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğini ortadan kaldırır.

Uygulama/Uyarı

- **Aydosnew® Flow 410**, beton karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış düşük çökmeli taze betona doğrudan karıştırılarak kullanılır.
- **Aydosnew® Flow 410**, Kuru karışım üzerine direkt ilave edilmemelidir.
- Karışıma ilave edilecek suyun % 70'i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber **Aydosnew® Flow 410**, karışıma ilave edilmelidir.
- **Aydosnew® Flow 410**, doğrudan taze betona ilave edilmesi durumunda, yeterli homojenliği sağlayabilmek için karışım süresi hızlı devirde en az 1-2 dakika uzatılmalı veya bu süre laboratuvar deneylerinde belirlenmelidir.
- Beton bileşenleri yapılarına göre farklılık gösterebilir. Betonda ayrışmaya sebep olmaması için ilave edilecek katkı miktarı uygun dozajlarda olmalıdır. Üretim öncesi katkının beton dizaynına uygun olup olmadığı ön deneylerle kontrol edilmelidir.
- Belirlenen kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, betonun priz süresi uzayabilir. Bu gibi durumlarda beton sertleşene kadar nemli tutulup kürlenmesi sağlanmalıdır.
- **Aydosnew® Flow 410**, donatıda korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

Depolama/Raf Ömrü

- Orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlı ürünler (Bidon, varil, konteyner IBC) doğrudan güneş ışığından ve dondan muhafaza edilerek, sıcaklığı +5°C +35°C olan yerlerde depolanmalıdır.
- Uygunsuz ortamda depolanan ve malzemenin donması halinde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözölmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.
- Uygun koşullarda saklandığında, üretim tarihinden itibaren kullanım süresi 12 aydır.

Properties / Advantages

- Considerably increases early and final strength of concrete.
- Does not require readjusting the viscosity of concrete by preserving the viscosity for prolonged periods of time during summer months.
- Reduces molding time in concretes which need high water reduction (25 to 35%) ignificantly reduces the mixing water of concrete.
- Prevents shrinkage cracks that may result from high hydration temperatures.
- Reduces carbonation rate of concrete,
- Ensures self-compacting of concrete.
- Allows for achieving high unit weight and strength.
- Eliminates the risk of segregation.
- Improves water tightness of concrete thanks to low water/cement ratio.
- Increases pumpability.
- Allows for achieving a pore-free and smooth surface.
- Eliminates noise pollution since it does not require vibration.

Application/Warning

- **Aydosnew® Flow 410** is used by adding into the mixture water of concrete or directly mixing into the fresh low-slump concrete.
- **Aydosnew® Flow 410** should not be directly added onto the dry mixture.
- After adding 70% of the water to be added into the mixture, **Aydosnew® Flow 410** should be mixed with the remaining water and then added into the mixture.
- In case of directly adding **Aydosnew® Flow 410** into the fresh concrete, the mixing time should be prolonged for minimum 1-2 minutes at high speed and such mixing time should be determined during laboratory tests.
- Concrete components may differ by their structures. The admixture to be added into the mixture to prevent segregation of the concrete should be applied in the suitable doses. Prior tests should be performed to check whether the admixture is suitable for the design of a certain concrete.
- In case of using the admixture in the amount exceeding the specified use range, the setting time of the concrete may be prolonged. In such cases, the concrete should be kept humid to allow for curing until it hardens.
- **Aydosnew® Flow 410** does not contain chloride or any other components that result in corrosion in the reinforcements. Therefore, it is suitable for use in reinforced concrete structures.

Storage/Shelf Life

- Original, unpacked and undamaged products (drums, barrels, containers IBC) should be stored away from direct sunlight and frost at temperatures from +5°C to +35°C.
- In case the product is stored in an unsuitable environment and it freezes, the product should be thawed at ambient temperature without using direct heat and should be stirred using mechanical methods until it is homogenous.
- When stored under suitable conditions, the shelf life of the product is 12 months from the date of production.

Aydosnew® Flow 410

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
High-performance superplasticizer concrete admixture

Uygunluk

- Katkılı katkısız tüm çimento tipleri ile kullanır.
- Yüksek oranda bağlayıcı malzemenin kullanımını istenen durumlarda uçucu kül, mikro silika ve cüruf gibi mineral katkılarla birlikte kullanılır.
- Donma/çözünme direncini artırmak için, hava sürükleyici "Aydos® Conair" ile birlikte kullanılır.
- AYDOSNEW®, diğer Aydosper® serisi (NFS esaslı) süperakışkanlaştırıcı katkılarla uyumlu değildir.
- Soğuk hava şartlarında betonun hidrasyon ısısını yükselterek priz alma süresini hızlandırmak için "Aydos® Frost OC" ile birlikte kullanılır.
- Aydos® Quick Set® ve "Aydos® Water Stop" ürünler ile kullanılabilir.
- Betonun kıvamını artırmak için şantiyelerde "Aydos® Kıvam Artırıcı" ile birlikte kullanılır.
- Yüksek sıcaklık ve hava akımının fazla olduğu ortamlarda, beton içerisindeki karışım suyunun buharlaşması engellenmelidir. Kür aşamasında beton içerisindeki nemin hızlı buharlaşmasını ve bunun sonucunda çatlak oluşumunu önlemek için "Aydos® KÜR" kullanılır.
- Rötire çatlaklarına karşı çelik, polipropilen ve organik lifler kullanılabilir.
- Ürünleri kullanmadan önce ön denemeler yapılması tavsiye edilir. Diğer katkılar ile karışması durumunda ürünün performansı düşer. Katkılar birbirlerine karıştırılarak saklanmamalıdır. Karıştırma ve depolama ekipmanları iyice temizlenmelidir.

Ambalaj

- 200 kg Sac varil / 1200 kg IBC Konteyner / Dökme

Sağlık Güvenlik

- İSG gereği iş elbisesi, koruyucu eldiven, tam koruma gözlük kullanılmalıdır.
- Cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol suyla yıkayınız. Yutulması halinde doktora başvurun başvurunuz.
- Ürünün güvenli taşınması depolanması, imhası için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer ayrıntılı ve tavsiyeleri içeren, ürüne ait Güvenlik Bilgi Formuna (Safety Data Sheet) başvurulmalıdır.

Yasal Uyarı

Ürün bilgi föylerinde verilen bütün teknik bilgiler laboratuvar denemeleri ve tecrübeye istinaden hazırlanmıştır. Aydos Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Uygulama şartlarına ve talebe göre seçilen ürünlerin doğru şekilde kullanıldığından emin olunuz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde Aydos Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Satışı yapılan ürünlerimizin nakliye ve teslimat koşulları dikkate alınarak yapılır. Ürün bilgi föyünün son baskısının yürürlüğe girmesiyle birlikte eski baskıları geçersiz olacaktır.

Suitability

- Suitable for use with all types of concretes with or without admixtures.
- In case it is desired to use high amounts of cements, it is used along with mineral additives such as fly ash, micro silica and cinder.
- In order to increase the freezing-thawing resistance, it is used together with air entraining "Aydos® Conair".
- AYDOSNEW® is not suitable for use with other Aydosper® series (NFS based) superplasticizing admixtures.
- The product is used together with "Aydos® Frost OC" in order to speed up the setting time by increasing the hydration temperature of concrete under cold weather conditions.
- The product may be used together with "Aydos® Quick Set" and "Aydos® Water Stop" products.
- The product is used together with "Aydos® Stabilizer" at worksites in order to increase viscosity of concrete.
- At high temperatures and in case of drafts, make sure to prevent the mixture water within the concrete from evaporating. At the curing stage, "Aydos® KÜR" may be used to prevent fast evaporation of the humidity within the concrete and formation of cracks.
- Steel, polypropylene and organic fibers may be used against shrinkage cracks.
- It is recommended to perform tests prior to using the products. In case of mixing with other admixtures, the performance of the product decreases. Admixtures should not be stored by mixing together. Mixing and storage equipment should be properly cleaned.

Packaging

- 200 kg Steel barrel / 1200 kg IBC Container / In bulk

Health and Safety

- Please use protective clothing, protective gloves, full goggles and a face mask according to Occupational Health and Safety Regulation.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse with plenty of water. In case of digestion, please seek medical attention.
- For transportation, storage, disposal of the product, its physical, ecological, toxicological information and other details and recommendations please refer to the Safety Data Sheet of the product.

Legal Disclaimer

All technical details given in product information brochures have been prepared based on laboratory tests and experience. Aydos Yapı Kimyasalları is only responsible for product quality. Please make sure to properly use the products that are selected according to application conditions and demands. In the event of not observing such rules, Aydos Yapı Kimyasalları may not be held responsible. Third party proprietary rights should be protected. Our products are sold taking into account the transportation and delivery conditions. When the latest edition of the product information brochure is put into effect, the previous editions will be void.