



KO POLYAMİD

Bu ileri teknoloji hortum özellikle son derece zorlu otomotiv ve pnömatrik uygulamaları için tasarlanmıştır.

Baflıca özellikleri şunlardır:

- 150°C'ye kadar uzun süreli ısı mukavemeti.
- Tak-çıkara rakorlarla mükemmel uyumluluk (PTFE hortumlardan daha iyi).
- Son derece iyi bükülme yarıçapı sayesinde termoformlu bileşenler ve spiraller için idealdir.

CO POLYAMIDE

This advanced tube is specifically designed for highly demanding automotive and pneumatic applications.

Key features include:

- Long-term temperature resistance up to 150°C.
- Superior compatibility with push-in fittings, outperforming PTFE tubes.
- Excellent bending radius, making it ideal for thermoformed components and coils.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Bükülme Yarı Çapı Bending Radius	Top Uzunluğu Roll Length	Çalışma Basıncı Working pressure at 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure at 23°C	Renkler Available Colours
CHOT4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	100 m	27 bar	80 bar	●
CHOT6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	40 mm	100 m	19 bar	57 bar	●

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

■ SICAKLIK ARALIĞI /
TEMPERATURE RANGE
-40°C / +150°C

■ BASINÇ DEĞİŞİMLİĞİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre
performans yüzdesi
Performance percentage by
temperature

■ PAKETLEME / PACKING

Standart olarak makarasız streçle sarılır.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

■ KİMYASAL DİRENÇ /
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol
ediniz.
Check the table on page 63.

% PRESS	TEMP
100%	23° C
90%	60° C
60%	100° C
50%	120° C
40%	140° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

■ STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

OD X ID mm - COPA - C.HOT - PRODUCTION CODE