

EUROFLEX



Düz EUROFLEX 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak sunmanın yanı sıra ayrıca müşteriye özel çözümler de sunar.

Manufactured with linear tubes EUROFLEX 98A, Polyester TPU, these polyurethane coils provide exceptional resistance to air pressure, abrasion, and cold impact. Köksal Plastik offers these coils with or without fittings and can also provide custom-made solutions.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Spiral İç Çap Coil Inside ID	Çalışma Basıncı Working pressure at 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure at 23°C	Uzunluk Length	Kullanım Uzunluğu Usage Length	Renkler Available Colours
PUCOIL 204030	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	15 bar	45 bar	3 m	2 m	•
PUCOIL 406050	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m	• • • •
PUCOIL 508050	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	5 m	3,4 m	•
PUCOIL 508075	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	7,5 m	5 m	•
PUCOIL 508010	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	10 m	6,7 m	•
PUCOIL 508015	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	15 m	10 m	•
PUCOIL 651050	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m	•
PUCOIL 651075	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m	•
PUCOIL 651010	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	10 m	6,7 m	•
PUCOIL 651015	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m	•
PUCOIL 801250	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m	•
PUCOIL 801275	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m	•
PUCOIL 801210	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	10 m	6,7 m	•
PUCOIL 801215	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m	•

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

PU	
Sertlik / Shore Hardness	98A
Yoğunluk / Density	1,21 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	150 °C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak şirinkli ve karton kolide.
As standart, in a shrink-wrapped and cardboard box.
Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

SICAKLIK ARALIĞI / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +60°C

KİMYASAL DİRENÇ / CHEMICAL RESISTANCE

63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

BASINÇ DEĞİŞİMİ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

EUROFLEX ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS